



impralit®-BSK-effect,

puidukonservant, loodud lõikepuidu ennetavaks ajutiseks kaitseks sine ja hallituse eest saeveskites. Töötlemist vajab puit koheselt peale lõiketööstust. Kuna on tegemist ennetava kaitsevahendiga, ei saa juba nakatunud puitu hiljem piisaval määral kaitsta. Asjatundliku kasutamise korral aga võimalik vältida sine ja hallituse teket – seeneeoste massilise leviku tõttu, eriti niisketel aastaegadel, on operatiivselt teostatud kaitsetööstus soovitatavaks lähteks ehituspuidu puhta välisilme säilimise tagamisel.

Puitu sine ja hallitusega kahjustav seen ei riku ehituspuidu struktuuri tugevust kohe ohtlikul ulatuses. Küll aga mõjub sineseen puidu väljanägemisele sel määral, et hilisemad katsed lakkide ja lasuursete viimistlustega puidu struktuuri dekoratiivselt esile tõsta võib läbikukunuteks lugeda. Sinekahjustus nõ poeb sügavamale puitu ning kuigi peale mehaanilist ja ka keemilist pinnatööstust võib paista, et puit puhas ning hele, lööb sinetus aja möödudes piisava niiskuse juures uuesti välja.

impralit®-BSK-effect'ga immutades annab korralikumad tulemused puidu sukeldamine tangis ja rõhu all töötlemine.



Puidul sinet ja hallitust tekitavate seente jaoks on sobilikud kasvutingimused temperatuurivahemikus 0...40°C. Mõnede puitu lagundavate seente elutegevus võib toimuda veel paar kraadi alla nulli. Puidu tumenemine ja sinelaigud võivad teatud seente puhul esile tulla alles temperatuuri tõusmisel 10°C ja üle selle - seene elutegevus hoogustub. Mõni sineseen toitub puidu pealispinna lähedal ning leidub sineseeni, mis oma niidistiku sügavamale puitu kasvatavad. Sineseeded vajavad elutegevuseks ka niiskust. Puiduniiskusel alates 18...20% ja sobivatel temperatuuridel saavad sineseed puidu oma toidulauaks võtta.

Kaitse	Ennetav kaitsetööstus kahjustajate vastu		Lahuse kontsentratsioon %
Pinnakaitse	Putukad	Seened	Sukeldusmeetod
Sinevastane		■	2...6

impra®
we care for wood

impralit®-BSK-effect tööstlusnäitajad


impralit-BSK effect

Immutusmaterjali tüüp	Veega lahjendatav kontsentraat ennetava ajutise kaitsetoimega värskelt saetud puidu sine ja hallituse vastu; vedelik.
Toimeained	tsüprokonasool jodopropünüülbutüülkarbamaat propikonasool bensalkooniumkloriid didecylpolyoxethylammoniumborat
Toimeefektiivsus	Ennetav ajutine kaitse sine ja hallituse vastu.
Rakendusala	Lõikepuidu ennetavaks ajutiseks kaitseks sine ja hallituse eest saeveskites. Käidelda tuleb koheselt peale puidu lõiketööstust.
Töötlusmeetod	Sukeldusmeetod; katmine pihustustunnelis; surveimmutus. impralit-BSK effect kasutamisel pihustustunnelis võib vahu moodustumise tagajärjel tekkida läbivoolu katkemine; abinõu: vahuvastane vahend.
Töötluslahuse kontsentratsioon	2-6 % vees (sukeldusmeetod) kõikide levinud puiduliikide jaoks. Nõutav immutuskontsentratsioon sõltub mitmetest teguritest ja tuleb seega kohapeal individuaalsete parameetrite, puidu liigi, puidu niiskuse, puidu pealispinna, ladustamistingimuste, kliima ja töötlemisurve alusel kindlaks määrata.
Töötluslahuse valmistamine	Segada kontsentraati korralikult ja valada see vette. Näiteks, 100 L 6% töölase valmistamiseks on tarvis segada 6 kg impralit-BSK effect'i 94 liitris vees. Võimalik on ajutine vahu teke. Tulemuseks on läbipaistev kuni kergelt hägune õrna lõhnaga mikroemulsioon.
Töötuskäigu nõuded	Immutusajad sõltuvad puidu mõõtmetest, liigist, niiskusest, lahuse kontsentratsioonist ja puiduvirna pakketihedusest. Lisateave immutuse müüjalt.
Töötlemisjuhised	Pärast immutamist tuleb puitu vihma eest kaitsta ning hästi ventileeritud kohas ladustada puidu kiireks kuivamiseks. Käesoleval infolehel toodud tehniline teave kehtib ainult keemiliselt töötlemata puitudele. Kui puitu on eelnevalt töödeldud teiste vahenditega, võtke palun ühendust meie rakendusosakonnaga.
Töödeldud puidu näitajad	impralit-BSK effect asjatundlikul kasutamisel on võimalik vältida sine ja hallituse teket. Samas ei ole võimalik anda garantiid, kuna tegemist on ennetava vahendiga - sineseentega kokku puutunud puidus võib kasvukolle ulatuda puidu sisse, e. võidakse töödelda juba nakatunud puitu. Sine ja hallituse teke töötlemata puidul sõltub muuhulgas niiskusest ja puidu kuivamise/kuivatamise kiirusest.
Erikaal @ 20°C	Ligikaudu 0,99 g/cm³
Taara suurus	1 000 kg IBC konteiner; 25 L kanister